

Phoceco

Ref: AF 163



Couleur

Couleur Vert Clair

**Format des
Plaques en mm**

Description

1500 x 1500

Feuille de fibres synthétiques, minérales, aramide avec liant NBR

Applications

**Epaisseurs
0.5 à 5.00 mm**

Recommandée pour les applications suivantes :

- Recommandée pour les applications non critiques
- Pour les températures et Pression moyennes
- Produits chimiques très faiblement agressifs
- Utilisé pour les étanchéité d'eau.

Température Max

210°C

Test effectué dans des conditions optimales
Sur épaisseur de 1.50 mm.
Les informations sont indicatives et n'engagent pas la responsabilité de la société.

Pression Max

70 Bar

Caractéristiques selon ASTM

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|------|
| Epaisseur | mm | 1.50 |
| Densité | g/cm ³ | 1.81 |
| Compressibilité | % | 10 |
| Mémoire élastique | % | 54 |
| Résistance à la traction | Mpa | 8 |
| Perméabilité au Gaz | ml/min | 0.1 |
| Huile 3 . Gonflement 5 Heures/150°C | % | 17 |
| Fuel. B . Gonflement 5 Heures/150°C | % | 20 |