

Phoceco

Ref: AF 163



Couleur

Couleur Vert Clair

**Format des
Plaques en mm**

Description

1500 x 1500

Feuille de fibres synthétiques, minérales, aramide avec liant NBR

Applications

**Epaisseurs
0.5 à 5.00 mm**

Recommandée pour les applications suivantes :

- Recommandée pour les applications non critiques
- Pour les températures et Pression moyennes
- Produits chimiques très faiblement agressifs
- Utilisé pour les étanchéité d'eau.

Température Max

210°C

Test effectué dans des conditions optimales
Sur épaisseur de 1.50 mm.
Les informations sont indicatives et n'engagent pas la responsabilité de la société.

Pression Max

70 Bar

Caractéristiques selon ASTM

Epaisseur	mm	1.50
Densité	g/cm ³	1.81
Compressibilité	%	10
Mémoire élastique	%	54
Résistance à la traction	Mpa	8
Perméabilité au Gaz	ml/min	0.1
Huile 3 . Gonflement 5 Heures/150°C	%	17
Fuel. B . Gonflement 5 Heures/150°C	%	20